

O型圈 ▶ 管/接头/阀门/密封圈

P系列/保护垫圈



型号 (① 代码 · ② No.)
FBNB21

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。





型号区分: 5 天发货



代码	材质	硬度 (JIS HS)	颜色	可使用温度范围	JIS符号	用途	特长
FBNB	丁腈橡胶	90±5	黑色	-25~100℃	1种B	耐矿物油用	是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。
FBNW	硅橡胶	50±5	乳白色	-50~200℃	—	耐热型	具有优良的耐热性、耐寒性，是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。
FBNS	硅橡胶	70±5	藏青色①	-50~200℃	4种C	耐热型	适用于食品行业的用途。
FBPF	氟橡胶	70±5	黑色	-15~200℃	4种D	耐热型	是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。
FBFH	氟橡胶	90±5	黑色	-15~200℃	—	耐热型	
FBNG	乙丙橡胶	70±5	黑色	-45~130℃	—	耐候用	是耐候性、耐臭氧性、电气性质都优良的材料。

① FBNS型为接近黑色的藏青色。

JIS B 2401 P系列 (固定用 · 运动用)

型号		JIS 公称编号	W	内径				配套材料			
代码	No.			do 公差	FBNB 公差	FBNS/FBNW/ NPEG 公差	FBPF/FBFH 公差	d	公差	D	公差
FBNB (丁腈橡胶 · 黑色)	3	P3	1.9 ±0.08	2.8	±0.14	±0.21	±0.16	3	6	+0.05 0	
	4	P4		3.8	±0.15	±0.22	±0.18	4	7		
	5	P5		4.8	±0.15	±0.22	±0.18	5	8		
	6	P6		5.8	±0.15	±0.22	±0.18	6	9		
	7	P7		6.8	±0.16	±0.24	±0.19	7	10		
	8	P8	2.4 ±0.09	7.8	±0.16	±0.24	±0.19	8	11	+0.06 0	
	9	P9		8.8	±0.17	±0.25	±0.20	9	12		
	10	P10		9.8	±0.17	±0.25	±0.20	10	13		
	10A	P10A		9.8	±0.18	±0.27	±0.21	10	14		
	11	P11		10.8	±0.18	±0.27	±0.21	11	15		
FBNW (硅橡胶 · 乳白色)	11.2	P11.2	2.4 ±0.09	11	±0.18	±0.27	±0.21	11.2	15.2	+0.06 0	
	12	P12		11.8	±0.19	±0.28	±0.22	12	16		
	12.5	P12.5		12.3	±0.19	±0.28	±0.22	12.5	16.5		
FBNS (硅橡胶 · 藏青色)	14	P14	2.4 ±0.09	13.8	±0.20	±0.30	±0.24	14	18	+0.06 0	
	15	P15		14.8	±0.20	±0.30	±0.24	15	19		
FBPF (氟橡胶 · 黑色)	16	P16	2.4 ±0.09	15.8	±0.21	±0.31	±0.25	16	20	+0.06 0	
	18	P18		17.8	±0.21	±0.31	±0.25	18	22		
FBFH (氟橡胶 · 黑色)	20	P20	2.4 ±0.09	19.8	±0.22	±0.33	±0.26	20	24	+0.06 0	
	21	P21		20.8	±0.23	±0.34	±0.27	21	25		
FBNG (乙丙橡胶 · 黑色)	22	P22	3.5 ±0.10	21.8	±0.24	±0.36	±0.28	22	26	+0.08 0	
	22A	P22A		21.7	±0.24	±0.36	±0.28	22	26		
	22.4	P22.4		22.1	±0.24	±0.36	±0.28	22.4	28.4		
	24	P24		23.7	±0.25	±0.37	±0.30	24	30		
	25	P25		24.7	±0.25	±0.37	±0.30	25	31		
	25.5	P25.5		25.2	±0.26	±0.39	±0.31	25.5	31.5		
	26	P26		25.7	±0.26	±0.39	±0.31	26	32		
	28	P28		27.7	±0.28	±0.42	±0.33	28	34		
	29	P29		28.7	±0.29	±0.43	±0.34	29	35		
	29.5	P29.5		29.2	±0.29	±0.43	±0.34	29.5	35.5		
	30	P30	5.7 ±0.13	29.7	±0.25	±0.37	±0.30	30	36	+0.10 0	

型号		JIS 公称编号	W	内径				配套材料			
代码	No.			do 公差	FBNB 公差	FBNS/FBNW/ NPEG 公差	FBPF/FBFH 公差	d	公差	D	公差
FBNB (丁腈橡胶 · 黑色)	31	P31	3.5 ±0.1	30.7	±0.30	±0.45	±0.36	31	37	+0.08 0	
	31.5	P31.5		31.2	±0.31	±0.46	±0.37	31.5	37.5		
	32	P32		31.7	±0.31	±0.46	±0.37	32	38		
	34	P34		33.7	±0.33	±0.49	±0.39	34	40		
	35	P35		34.7	±0.34	±0.51	±0.40	35	41		
	35.5	P35.5		35.2	±0.34	±0.51	±0.40	35.5	41.5		
	36	P36		35.7	±0.37	±0.55	±0.44	36	42		
	38	P38		37.7	±0.37	±0.55	±0.44	38	44		
	39	P39		38.7	±0.37	±0.55	±0.44	39	45		
	40	P40		39.7	±0.38	±0.57	±0.45	40	46		
FBNW (硅橡胶 · 乳白色)	41	P41	5.7 ±0.13	40.7	±0.39	±0.58	±0.48	41	47	+0.10 0	
	42	P42		41.7	±0.39	±0.58	±0.48	42	48		
	44	P44		43.7	±0.41	±0.61	±0.49	44	50		
FBNS (硅橡胶 · 藏青色)	45	P45	5.7 ±0.13	44.7	±0.42	±0.63	±0.50	45	51	+0.10 0	
	46	P46		45.7	±0.42	±0.63	±0.50	46	52		
FBPF (氟橡胶 · 黑色)	48	P48	5.7 ±0.13	47.7	±0.44	±0.66	±0.52	48	54	+0.10 0	
	50	P50		49.7	±0.45	±0.67	±0.54	50	56		
FBFH (氟橡胶 · 黑色)	50A	P50A	5.7 ±0.13	49.7	±0.45	±0.67	±0.54	50	60	+0.10 0	
	52	P52		51.6	±0.47	±0.70	±0.56	52	62		
	53	P53		52.6	±0.48	±0.72	±0.57	53	63		
	55	P55		54.6	±0.49	±0.73	±0.58	55	65		
	56	P56		55.6	±0.50	±0.75	±0.60	56	66		
	58	P58		57.6	±0.52	±0.78	±0.62	58	68		
	60	P60		59.6	±0.53	±0.79	±0.63	60	70		
	62	P62		61.6	±0.55	±0.82	±0.66	62	72		
	63	P63		62.6	±0.56	±0.84	±0.67	63	73		
	65	P65		64.6	±0.57	±0.85	±0.68	65	75		
FBNG (乙丙橡胶 · 黑色)	67	P67	5.7 ±0.13	66.6	±0.59	±0.88	±0.70	67	77	+0.10 0	
	70	P70		69.6	±0.61	±0.91	±0.73	70	80		
	71	P71		70.6	±0.62	±0.93	±0.74	71	81		
	75	P75		74.6	±0.65	±0.97	±0.78	75	85		
	80	P80		79.6	±0.69	±1.03	±0.82	80	90		



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达