



型号(①代码·②M) — ③L
EAXBN — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。





型号区分: 代码 7 天发货

■ 调整螺纹型磁铁



代码		①		②		螺帽	耐热温度
标准型	强力型	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	
EABN	EAXBN	SCM435	无电解镀镍	钕磁铁	镀镍	SS400	80℃



型号		③L	吸引力 N {kgf}		表面磁通密度高斯[G]		B	B ₁	(C)	T	t		d
①代码	②M		标准型	强力型	标准型	强力型					标准型	强力型	
EAXBN	4	15	—	0.5 {0.05}	—	1800~2100	7	2	8.1	3.2	—	3	2
	5	15	—	1 {0.1}	—	2700~3000	8	2.5	9.2	4	—	4	2.5
标准型	6	※15 ※20 30 40	1.4 {0.15}	2 {0.2}	2800~2900	2700~3000	10	3	11.5	5	2	6	3
	8	※15 ※20 30 40 50	4.9 {0.5}	6.9 {0.7}	3000~3300	3000~3300	13	4	15	6.5	2	6	5
强力型	10	30 40 50 60	7.8 {0.8}	—	3000~3300	—	17	5	19.6	8	2	—	6
	12	30 40 50 60	10.7 {1.1}	—	2600~2900	—	19	6	21.9	10	1.5	—	7
EAXBN	16	40 50 60 80	24.5 {2.5}	—	3200~3400	—	24	8	27.7	13	2	—	9.5

①强力型(EAXBN)仅适用带※符号的尺寸。

