




型号(①代码·②No.)
FBNB21

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。

型号区分:
交货期 代码 5 天发货

代码	材质	硬度(JIS HS)	颜色	可使用温度范围	JIS符号	用途	特长
FBNB	丁腈橡胶	90±5	黑色	-25~100℃	1种B	耐矿物油用	是最有代表性的材料。具有优良的耐油性、耐磨性以及稳定的耐热性的标准材料。
FBNW	硅橡胶	50±5	乳白色	-50~200℃	—	耐热型	具有优良的耐热性、耐寒性，是合成橡胶中使用温度范围最广的材料。
FBNS	硅橡胶	70±5	红褐色	-50~200℃	4种C	耐热型	适用于食品行业的用途。
FBPF	氟橡胶	70±5	黑色	-15~200℃	4种D	耐热型	是合成橡胶中耐油性、耐药性、耐热性最优良、适用范围广泛的材料。
FBFH	氟橡胶	90±5	黑色	-15~200℃	—	耐热型	
FBNG	乙丙橡胶	70±5	黑色	-45~130℃	—	耐候用	是耐候性、耐臭氧性、电气性质都优良的材料。

JIS B 2401 P系列(固定用·运动用)

型号	JIS 公称编号	W	内径	公差	配套材料
①代码	②No.		do	公差	d 公差 D 公差
FBNB (丁腈橡胶·黑色)	3 P3	1.9 ±0.08	2.8		3 6
	4 P4		3.8	±0.14	4 7
	5 P5		4.8	±0.15	5 8
	6 P6		5.8	±0.22	6 9
	7 P7		6.8	±0.16	7 10
	8 P8	2.4 ±0.09	7.8	±0.24	8 11
	9 P9		8.8		9 12
	10 P10		9.8	±0.17	10 13
	10A P10A		9.8	±0.25	10 14
	11 P11		10.8	±0.27	11 15
FBNW (硅橡胶·乳白色)	11.2 P11.2	2.4 ±0.09	11	±0.21	11.2 15.2
	12 P12		11.8		12 16
	12.5 P12.5		12.3	±0.28	12.5 16.5
FBNS (硅橡胶·红褐色)	14 P14	2.4 ±0.09	13.8		14 18
	15 P15		14.8	±0.30	15 19
FBPF (氟橡胶·黑色)	16 P16	2.4 ±0.09	15.8	±0.24	16 20
FBFH (氟橡胶·黑色)	18 P18		17.8	±0.31	18 22
FBNG (乙丙橡胶·黑色)	20 P20	2.4 ±0.09	19.8	±0.26	20 24
	21 P21		20.8	±0.34	21 25
FBNB (丁腈橡胶·黑色)	22 P22	3.5 ±0.10	21.8		22 26
	22A P22A		21.7	±0.24	22 28
	22.4 P22.4		22.1	±0.36	22.4 28.4
	24 P24		23.7		24 30
	25 P25		24.7	±0.37	25 31
	25.5 P25.5	5.7 ±0.13	25.2	±0.30	25.5 31.5
	26 P26		25.7	±0.39	26 32
	28 P28		27.7	±0.42	28 34
	29 P29		28.7	±0.33	29 35
	29.5 P29.5		29.2	±0.43	29.5 35.5
30 P30			29.7		30 36

型号	JIS 公称编号	W	内径	公差	配套材料
①代码	②No.		do	公差	d 公差 D 公差
FBNB (丁腈橡胶·黑色)	31 P31	3.5 ±0.1	30.7	±0.30	31 37
	31.5 P31.5		31.2	±0.45	31.5 37.5
	32 P32		31.7	±0.46	32 38
	34 P34		33.7	±0.49	34 40
	35 P35		34.7	±0.51	35 41
FBNW (硅橡胶·乳白色)	35.5 P35.5	3.5 ±0.1	35.2	±0.40	35.5 41.5
	36 P36		35.7		36 42
	38 P38		37.7	±0.44	38 44
FBNS (硅橡胶·红褐色)	39 P39	3.5 ±0.1	38.7	±0.55	39 45
	40 P40		39.7	±0.44	40 46
FBPF (氟橡胶·黑色)	41 P41	5.7 ±0.13	40.7	±0.57	41 47
	42 P42		41.7	±0.58	42 48
	44 P44		43.7	±0.61	44 50
	45 P45		44.7	±0.49	45 51
	46 P46		45.7	±0.63	46 52
FBFH (氟橡胶·黑色)	48 P48	5.7 ±0.13	47.7	±0.66	48 54
	50 P50		49.7	±0.67	50 56
FBNG (乙丙橡胶·黑色)	50A P50A	5.7 ±0.13	49.7	±0.54	50 60
	52 P52		51.6	±0.70	52 62
FBNB (丁腈橡胶·黑色)	53 P53	5.7 ±0.13	52.6	±0.72	53 63
	55 P55		54.6	±0.73	55 65
	56 P56		55.6	±0.75	56 66
	58 P58		57.6	±0.78	58 68
	60 P60		59.6	±0.79	60 70
FBFH (氟橡胶·黑色)	62 P62	5.7 ±0.13	61.6	±0.82	62 72
	63 P63		62.6	±0.84	63 73
FBNG (乙丙橡胶·黑色)	65 P65	5.7 ±0.13	64.6	±0.85	65 75
	67 P67		66.6	±0.88	67 77
FBNB (丁腈橡胶·黑色)	70 P70	5.7 ±0.13	69.6	±0.91	70 80
	71 P71		70.6	±0.93	71 81
	75 P75		74.6	±0.97	75 85
80 P80			79.6	±1.03	80 90



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达